

1 MASTER- Caractérisation des Semi-conducteurs

TD 04 : Caractéristique C(V)

Problème N 1: Exploitation de la caractéristique $C=f(V)$ d'une diode en inverse

La mesure de la capacité d'une diode P*N en matériau semi-conducteur homogène G_aA_s , en fonction de la tension inverse appliquée a donné les résultats suivants :

Va (Volts)	- 4	- 3	- 2	- 1	0
C (pF)	59	67	76	92	127

Cette mesure permet de déterminer les caractéristiques physiques de la diode à savoir :

- La concentration d'atomes donneurs N_d dans la région N.
- La valeur du potentiel de diffusion interne de la jonction $V\phi$.

La diode possède les caractéristiques suivantes :

- Section $S = 1 \text{ mm}^2$
- Hauteur de la bande interdite du G_aA_s : $E_g = 1,42 \text{ eV}$ à 300 K
- Constante de Boltzmann $k = 1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
- Charge de l'électron $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$
- Perméabilité du vide $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$
- Perméabilité relative $\epsilon_r(G_aA_s) = 13,1$.

1. Pour obtenir une représentation linéaire de la variation de la capacité de la jonction P*N en fonction de la valeur absolue de la tension inverse $|V_a|$ appliquée, on représente en figure1 le graphe de $1/C^2$ en fonction de $|V_a|$ qui est une équation de la forme :

$$\frac{1}{C^2} = a |V_a| + b \quad (E-1)$$




Figure 1 : Graphe de $1/C^2$ en fonction de $|V_a|$.

A partir du graphe donné en figure 1, calculer le coefficient directeur a et l'ordonnée à l'origine b de l'équation E-1.

- Les régions neutres côté N et côté P⁺ (non-dépeuplées de porteurs libres) sont considérées comme faiblement ohmiques. Aussi la zone de charge d'espace (Z.C.E.) est assimilée à la capacité mesurée C , qui est due à la présence d'ions fixes situés de part et d'autre de la jonction (figure 2).




Figure 2 : La capacité de transition de la diode bloquée.

Justifier qualitativement l'approximation :
$$C_T = \frac{\epsilon S}{W_n + W_p} \approx \frac{\epsilon S}{W_n} \quad (E-2)$$

avec : W_p = largeur de la zone de charge d'espace côté P⁺.
 W_n = largeur de la zone de charge d'espace côté N.
 ϵ = permittivité du GaAs soit : $\epsilon_0 \epsilon_r$.

- La diode polarisée en inverse est le siège d'une barrière de potentiel $V(N) - V(P^+)$ qui s'établit dans la Z.C.E. On se propose de déterminer l'expression de cette barrière de potentiel. Pour cela, on va résoudre l'équation de Poisson (E-3) dans la zone de charge d'espace :

$$\frac{d^2 V(x)}{dx^2} = -\frac{\rho(x)}{\epsilon} \quad (E-3)$$

Où $\rho(x)$ représente la densité de charges dans la Z.C.E. Justifier qualitativement que :

$$\begin{aligned} \rho(x) &= 0 \text{ pour } x < x_p \text{ et } x > x_n \\ \rho(x) &= -e \cdot N_a \text{ pour } x_p < x < 0 \\ \rho(x) &= e \cdot N_d \text{ pour } 0 < x < x_n. \end{aligned}$$

- En séparant l'étude côté P et côté N et en intégrant deux fois l'équation de Poisson (E-3), déterminer les expressions des potentiels $V_p(x)$ et $V_n(x)$.
- En considérant que l'on a continuité du potentiel à la jonction métallurgique, en $x = 0$, soit : $V_p(0) = V_n(0)$, écrire la relation reliant V_ϕ , $|V_a|$, N_a , N_d , W_p et W_n .
- A partir de la relation précédente et en écrivant que $N_a W_p = N_d W_n$, traduisant la même quantité de charges fixes de part et d'autre de la jonction, montrer que :

$$\frac{e}{2\epsilon} N_d (W_n)^2 = V_\phi + |V_a|$$

- A partir de l'expression (E-2) de C_T , montrer que :
$$\frac{1}{C_T^2} = \frac{2}{\epsilon N_d \epsilon_r S^2} [V_\phi + |V_a|]$$
- Compte tenu des valeurs trouvées pour les coefficients a et b , puis en identifiant avec la relation (E-1), en déduire les valeurs de V_ϕ et N_d de la jonction.

Problème N 2 : MESURE DU NIVEAU DE DOPAGE D'UN SEMI-CONDUCTEUR

On considère une jonction métal semi-conducteur que l'on utilise pour mesurer le niveau de dopage d'une plaque d'Arséniure de Gallium dopée N . La jonction est représentée à la **figure 1** et la répartition de la densité de charges électriques à l'équilibre a l'allure représentée sur la **figure 1**. On appelle N_D le niveau de dopage du Semi Conducteur et W est la largeur de la zone de charge d'espace. Dans le cas d'une jonction métal semi-conducteur cette charge d'espace s'étend essentiellement du côté Semi Conducteur de sorte que l'on peut considérer que W est la largeur totale de la zone de charge d'espace.




Figure 1

Soit ϵ la permittivité diélectrique absolue de l'*AsGa* et N_D le niveau de dopage. On polarise la jonction comme indiqué à la **figure 2**. On admet que toute la tension de polarisation est appliquée à la zone de charge d'espace de sorte que, avec l'hypothèse $\psi(0) = 0$, on a $\psi(W) = V_{bi} - V$.




Figure 2

- 1) Exprimer littéralement la largeur de la zone de charge d'espace W en fonction de q , ϵ , N_D et $V_{bi} - V$.
- 2) Calculer la charge Q_s comprise dans la région de charge d'espace par unité d'aire de la jonction.

3) La capacité équivalente de la jonction est définie par $C=dQs/dV$. Montrer que cette capacité est donnée par $C = \sqrt{\frac{q \epsilon N_D}{2(V_{bi}-V)}} = \frac{\epsilon}{w} F/cm^2$ si N_D est exprimé en cm^{-3} et ϵ en F/cm .

4) Exprimer la quantité $1/C^2$ en fonction des paramètres de la jonction et de la tension V . Quelle est la nature de la courbe $1/C^2 = f(V)$?

5) Pour une plaquette d'AsGa on a mesuré expérimentalement la capacité de la jonction en fonction de la tension appliquée et les variations de $1/C^2$ sont représentées en fonction de la tension de polarisation V . Déduire de cette courbe:

a) la valeur de N_D

b) la valeur de V_{bi}

On donne: $q=1,6.10^{-19} C$; $\epsilon_r = 13,1$; $\epsilon_o = 8,854. 10^{-14} F/cm$




Figure 3